



## **AUTOMOTRIZ**

ESMALTE BASE AGUA AUTOPARTES ■

REPINTADO AUTOMOTRIZ ■  
(Base solvente)

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

El Esmalte Base Agua Autopartes es un recubrimiento elaborado a base de resinas acrílicas 100% en emulsión que ofrece una capa altamente resistente a la corrosión y de excelente tiempo de secado.

### USOS RECOMENDADOS

- Ideal para partes como chasis, tambor y partes metálicas expuestas a condiciones climáticas diversas.
- Provee excelente protección anticorrosiva.
- Altamente resistente a la abrasión.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**CLASIFICACIÓN:** Acrílico 100% emulsionado

**ACABADO:** Mate

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Aspersión con ó sin aire

**ADELGAZADOR:** Agua

**TIEMPO DE SECADO A 25 °C Y 50% H. R.**

**AL TACTO:** 4 horas

**DURO:** 24 horas

**VISCOSIDAD A 25 °C:** 10 a 30 cps Ford no.4

**DENSIDAD A 25 °C:** 1.000 ± 0.100 kg/L

**ESPOSOR SECO RECOMENDADO:** 2.5 a 3.0 Mils por capa (63.5 a 76.2 micras)

**NÚMERO DE CAPAS RECOMENDADAS:** 1

**NÚMERO DE COMPONENTES:** 1

**RELACIÓN DE MEZCLADO:** N/A

**SOLVENTE DE LIMPIEZA:** Agua

**RENDIMIENTO** 9.0 - 11.0 m<sup>2</sup> / L promedio

**COLORES** Negro

### ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 6 meses a partir de su fecha de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo, fresco y seco.

### RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

- Las superficies de acero deben limpiarse como mínimo con chorro de abrasivo a metal blanco especificación SSPC-SP5.
- Seleccione un abrasivo con el cual se obtenga un patrón de anclaje de 1.5 a 2.0 Mils.
- Agite perfectamente la base, luego sin dejar de agitar, agregue lentamente todo el pigmento hasta dispersarlo completamente.
- Filtre el material con un tamiz Malla 30 (590 micras).

### PRECAUCIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Cíérrese bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

#### CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.

# ESMALTE ACRÍLICO REPINTADO AUTOMOTRIZ

## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

El Esmalte Acrílico para Repintado Automotriz es un recubrimiento elaborado a base de Resina 100% acrílica en solución que ofrece una capa altamente brillante y resistente a la corrosión.

### USOS RECOMENDADOS

- Especial para repintado automotriz
- Provee excelente protección anticorrosiva
- Altamente resistente a la abrasión

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**CLASIFICACIÓN:** Acrílico 100% autocurado

**ACABADO:** Brillante

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Aspersión con ó sin aire

**ADELGAZADOR:** Euro 70/30

**TIEMPO DE SECADO A 25 °C Y 50% H. R.**

**AL TACTO:** 4 horas

**DURO:** 24 horas

**ESPESOR SECO RECOMENDADO:** 1.0 a 1.5 Mils por capa

**NÚMERO DE CAPAS RECOMENDADAS:** N/E

**NÚMERO DE COMPONENTES:** 1

**RELACIÓN DE MEZCLADO:** Xileno

### RENDIMIENTO

12.0 - 14.0 m<sup>2</sup> / L a 1.0 Mil (25.4 micras)

### COLORES

 Según muestrario

### ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 6 meses a partir de su fecha de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo, fresco y seco.

### RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

- Las superficies de acero deben limpiarse como mínimo con chorro de abrasivo a metal blanco especificación SSPC-SP5.
- Seleccione un abrasivo con el cual se obtenga un patrón de

anclaje de 1.5 a 2.0 Mils.

- Agite perfectamente la base, luego sin dejar de agitar, agregue lentamente todo el pigmento hasta dispersarlo completamente.
- Filtre el material con un tamiz Malla 30 (590 micras).

### PRECAUCIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Ciérrase bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

#### CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsiguientes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.