



ESPECIALES

- PINTURA CANCHA DE TENIS ■
- PINTURA CANCHA PARA FRONTON ■
- PINTURA PARA ALBERCAS ■
- PINTURA PARA PIZARRÓN ■
- RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI ■
- TEXTURIZADO ■
- RECUBRIMIENTO CANCHA DE
FUTBOL RÁPIDO BASE SOLVENTE ■

PINTURA ESPECIAL CANCHA DE TENIS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La pintura para cancha de tenis es un recubrimiento acrílico base agua que proporciona una película excelente resistencia al tránsito ligero ayudando a mantener en óptimas condiciones las superficies que fueron recubiertas.

USOS RECOMENDADOS

Superficies de concreto y/o asfalto

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACABADO: Semi-mate

PESO ESPECÍFICO (BLANCO): $1.200 \pm 0,050$

SÓLIDOS EN PESO (BLANCO): $50 \pm 2\%$

SÓLIDOS EN VOL. (BLANCO): $40 \pm 2\%$

VISCOSIDAD A 25 °C: 70 a 90 UK

VOC: Menor a 80 g/L

COMPOSICIÓN

RESINA: Estiren-acrílica emulsionada.

SOLVENTE: Agua

PIGMENTOS: 100% orgánicos

TIEMPO DE SECADO:

AL TACTO: 15 minutos máximo

LIBRE DE HUELLA: 30-45 minutos.

DURO: 24 horas máximo.

RENDIMIENTO 13m² / L promedio

COLORES Terracota, verdey blanco.

ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo, fresco y seco.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de pintura suelta, polvo o grasa, para ello se recomienda limpiar antes de aplicar.

Este producto viene listo para aplicarse previa agitación. Se recomienda aplicar 2 capas. En caso necesario, adelgazar máximo con un 10% de agua limpia. Se debe agitar hasta obtener una mezcla uniforme. Se puede aplicar con brocha, rodillo o con equipo de aspersión. Si se requiere de una segunda capa, aplicar después de 30 minutos. Limpiar equipo y herramienta con abundante agua.

PRECAUCIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Cíérrese bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La pintura para cancha de frontón es un recubrimiento acrílico base agua que proporciona una película de excelente resistencia al tránsito ligero, ayudando a mantener en óptimas condiciones las superficies que fueron recubiertas.

USOS RECOMENDADOS

Superficies de concreto y/o asfalto

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACABADO: Semi-mate

PESO ESPECÍFICO (BLANCO): $1.250 \pm 0,050$

SÓLIDOS EN PESO (BLANCO): $55 \pm 2\%$

SÓLIDOS EN VOL. (BLANCO): $40 \pm 2\%$

VISCOSIDAD A 25 °C: 80 a 90 UK

VOC: Menor a 80 g/L

COMPOSICIÓN

RESINA: Acrílica 100% emulsionada.

SOLVENTE: Agua

PIGMENTOS: 100% orgánicos

TIEMPO DE SECADO:

AL TACTO: 15 minutos máximo

LIBRE DE HUELLA: 30-45 minutos.

DURO: 24 horas máximo.

RENDIMIENTO 12m² / L promedio

COLORES Terracota, verde, blanco y azul.

ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo, fresco y seco.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

Este producto viene listo para aplicarse previa agitación. Se recomienda aplicar 2 capas, en caso necesario adelgazar

máximo con un 10% de agua limpia. Se debe agitar hasta obtener una mezcla uniforme. Se puede aplicar con brocha, rodillo o con equipo de aspersión. Si se requiere de una segunda capa, aplicar después de 30 minutos. Limpiar equipo y herramienta con abundante agua.

PRECAUCIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Cíérrese bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.

ACABADO DE HULE CLORADO ESPECIAL PARA ALBERCAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Es recubrimiento elaborado a base de hule clorado 100% sólido que ofrece una capa altamente resistente al agua cruda y potable. También resiste gases derivados del azufre, ambiente marino; ideal para albercas y gases derivados del azufre.

USOS RECOMENDADOS

- Excelente resistencia química
- Recomendado para inmersión en agua potable
- Adecuado para exposición en ambiente marino
- Resistencia a ambientes ácidos

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CLASIFICACIÓN: Hule clorado

ACABADO: Semi-brillante

MÉTODO DE APLICACIÓN: Brocha, aspersión con ó sin aire

TIEMPO DE SECADO A 25 °C Y 50% H. R.

AL TACTO: 1 hora

DURO: 4 horas

PARA RECUBRIR: 3 horas, máximo 24 horas.

VOC, MÁXIMO: 581 g/L

VISCOSIDAD A 25 °C: 300 a 900 cps

DENSIDAD A 25 °C: 1.200 ± 0.100 kg/L

SÓLIDOS POR VOLUMEN: 40± 2%

ESPOSOR SECO RECOMENDADO: 1.5 a 2.0 Mils por capa (38.1 a 76.2 micras)

NÚMERO DE CAPAS RECOMENDADAS: 1 ó 2 capas (depende del sistema)

NÚMERO DE COMPONENTES: 1

TIEMPO DE CURADO A 25 °C Y 50% H. R.

SERVICIO DE INMERSIÓN: 7 días

SERVICIO ATMOSFÉRICO Y/O MANTENIMIENTO: 24 horas

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA: 85°C en seco

RENDIMIENTO 15.7m² / L a 1.0 Mil (25.4 micras)

COLORES Según muestrario.

ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha

de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo, fresco y seco.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

Agite el producto hasta obtener un material homogéneo. Utilice un taladro eléctrico ó neumático con una propela adecuada para realizar esta actividad. El porcentaje de adelgazamiento dependerá del método de aplicación. Filtre el material con un tamiz Malla 60 (250 micras).

EQUIPO DE ASPERSIÓN CON AIRE DE ALTA PRODUCCIÓN

- Olla de presión con agitación mecánica o neumática, con una presión en la Olla de 35.5 a 43 psi (2.5 a 3.0 Kg/ cm²).
- Pistola para Alto Desgaste, con boquilla NO menor a 0.070 pulgadas de diámetro interior.
- Filtros separadores de humedad y aceite en la línea de aire a la salida del compresor.
- Manguera de aire a la pistola de Diámetro Interno de 1/4" (6.35 mm); con presión de 40 psi (2 Kg/ cm²) a la entrada de la pistola.
- Manguera de fluido a la pistola de Diámetro Interno de 3/8" (9.5 mm).

EQUIPO DE ASPERSIÓN SIN AIRE (AIRLESS)

- Equipo Airless asistido por aire.
- Filtro Malla 60 (250 micras)
- Pistola de aspersión sin aire con boquilla de 0.015 a 0.021 pulgadas de diámetro interior.

PRECAUCIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Círrrese bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.

ACABADO DE HULE CLORADO ESPECIAL PARA ALBERCAS

FICHA TÉCNICA

- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.

PINTURA ESPECIAL ALQUIDÁLICA PARA PIZARRÓN

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La pintura alquidálica para Pizarrón es un recubrimiento elaborado a base de resina alquidal de cadena media que proporciona una excelente resistencia a la oxidación de superficies de acero y hierro con muy buena flexibilidad y adherencia, resistente a la intemperie en ambientes secos y húmedos sin salinidad.

USOS RECOMENDADOS

- Pizarrón
- Estructuras metálicas y herrería en general

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

RANGO VISCOSIDAD: 2,000 centipoises promedio

CONTENIDO DE BREA: NO CONTIENE

DENSIDAD A 25 °C: 1.300 kg/L promedio

CONTENIDO DE SÓLIDOS EN PESO: 60% mínimo

TIEMPO DE SECADO:

AL TACTO: 1 hora máximo

DURO: 24 horas máximo.

ACABADO

Mate.

RENDIMIENTO

20m² / L promedio

COLORES

Verde y negro.

ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo, fresco y seco.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de óxido, pintura suelta, polvo o grasa, para ello se recomienda limpiar con cepillo de alambre, espátula y/o lija.

Este producto viene listo para aplicarse. En caso necesario,

adelgazar con un 10% de Xilol o aguarrás (no se recomienda el uso de thinner comercial, ya que se alteran las características del producto debido a su alto contenido de alcohol el cual no es compatible con el sistema alquidálico). Se debe mezclar completamente el producto hasta obtener un color y consistencia uniformes. Se puede aplicar con brocha o con equipo de aspersión. Se recomienda esperar de 4 a 6 horas antes de aplicar el acabado. Limpiar equipo y herramienta con aguarrás.

PRECAUCIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Cíérrese bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ANTIGRAFITTI

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

El recubrimiento antigraffiti es un recubrimiento elaborado a base de resinas acrílico-uretánicas de dos componentes el cual se usa para protección contra graffitis y su curado es por reacción química de dos componentes.

USOS RECOMENDADOS

- Concreto, yeso, cemento, lamina de acero al carbón, lamina galvanizada
- Estructuras metálicas en general.
- Sobre superficies previamente pintadas con pintura, vinílica, esmalte, etc.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

COMPOSICIÓN: Acrílico-Uterano (componente "A" y un endurecedor (componente "B")

ACABADO: Brillante

MÉTODO DE APLICACIÓN: Aspersión con ó sin aire

ADELGAZADOR: Euro 70/30

TIEMPO DE SECADO A 25 °C Y 50% H. R.

AL TACTO: 1 hora

DURO: 24 horas

ESPEJOR SECO RECOMENDADO: 2.0 Mils

NÚMERO DE CAPAS RECOMENDADAS: N/E

NÚMERO DE COMPONENTES: 2

RELACIÓN DE MEZCLA: 4 @ 1

SOLVENTE DE LIMPIEZA: Xileno

RENDIMIENTO 15.0m² - 18.0 m²/ L promedio

COLORES Según muestrario.

ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo, fresco y seco.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

Las superficies de acero deben limpiarse perfectamente, eliminando

toda impureza que pudiera afectar el anclaje del producto al sustrato. Agite perfectamente la base, luego sin dejar de agitar, agregue lentamente todo el pigmento hasta dispersarlo completamente. Filtre el material con un tamiz Malla 30 (590 micras).

PRECAUCIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Cíérrese bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsiguientes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.

PASTA ACRÍLICA PARA TEXTURIZADO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La pasta acrílica para texturizado es un recubrimiento acrílico en pasta, listo para usarse, de textura rugosa y fácilmente aplicable. Ideal para emplearse en plafones y muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento y paneles de yeso.

USOS RECOMENDADOS

Superficies de cemento, yeso y mampostería en interiores y exteriores

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Durabilidad
- Fácil aplicación.
- Diferentes acabados y texturas.

COMPOSICIÓN

RESINA: Acrílica emulsionada.

SOLVENTE: Agua

PIGMENTOS: 100% orgánicos y neutros.

TIEMPO DE SECADO:

AL TACTO: 60 minutos máximo

DURO: 24 horas máximo.

RENDIMIENTO 15m² / L por cubeta promedio

COLORES Sujeto a disponibilidad.

ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 18 meses a partir de su fecha de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo, fresco y seco.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de pintura suelta, polvo o grasa, para ello se recomienda limpiar antes de aplicar.

Este producto viene listo para aplicarse previa agitación. Se

recomienda aplicar 2 capas, en caso necesario adelgazar máximo con un 10% de agua limpia. Se debe agitar hasta obtener una mezcla uniforme. Se puede aplicar con brocha, rodillo o con equipo de aspersión. Si se requiere de una segunda capa aplicar después de 30 minutos. Limpiar equipo y herramienta con abundante agua.

PRECAUCIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Cíérrese bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.

PINTURA BASE SOLVENTE PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

La pintura para cancha futbol rápido base solvente marca Eurostar es elaborada a base de resinas alquídicas de cadena media cortada en tolueno y modificada con hule clorado de la más alta calidad, acabado mate, secado rápido y altamente resistente al desgaste por fricción y degradación por condiciones climáticas.

USOS RECOMENDADOS

Es ideal para aplicación sobre carpeta de pavimento asfáltico y/o concreto hidráulico, en zonas como:

- Canchas de futbol rápido
- Canchas de tenis
- Canchas de fronton

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CONSISTENCIA (VISCOSIDAD): 70 a 75 unidades Krebs

DENSIDAD: 1.4 kg/L mínimo

CONTENIDO DE NO VOLÁTILES EN PESO: 70.0% mínimo

Excelente poder recubriente

TIEMPO DE SECADO:

AL TACTO: 5 minutos promedio.

PARA LIBERACIÓN DE TRÁNSITO: 30 minutos máximo.

RENDIMIENTO 3.0m² / L @ 15 milésimas de pulgada de espesor de película húmeda.

COLORES Sujeto a disponibilidad.

ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo, fresco y seco.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

Este producto viene listo para aplicarse previa agitación por lo cual no deberá adelgazarse con ningún tipo de diluyente, ya que se

pueden alterar las características físico químicas del producto. Se recomienda aplicar este producto con equipo de aspersión, sólo en el caso de concreto hidráulico se puede utilizar brocha o rodillo. Limpiar equipo y herramienta con tolueno, xileno, aguarrás o thinner estándar.

PRECAUCIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Cíérrese bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento elastomérico elaborado a base de resinas estiren-acrílicas emulsionadas, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos que le proporcionan excelentes características de adherencia, reflectividad y emitancia térmica, la cual proporciona un ambiente fresco en los interiores y una excelente protección evitando filtraciones de agua.

USOS RECOMENDADOS

Principalmente se utiliza para dar protección a techos ya sea planos o inclinados de granjas, criaderos, naves industriales, almacenes de alimentos, medicamentos y sustancias químicas.

Este producto en color blanco, moreno claro y gris claro se recomienda para dar protección y máxima reflectividad con lo que se aísla la radiación solar, haciendo más confortable los interiores y logrando importantes ahorros de energía ante el uso de sistemas de aire acondicionado.

Debido a sus propiedades, este producto puede ser aplicado para el mantenimiento de sistemas envejecidos, previo retiro de partes falsamente adheridas, lavado de la superficie mediante agua y cepillo, hasta lograr que la superficie quede bien limpia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Densidad de producto: : 1.300 kg/l promedio @ 25 °C

Relación de Sólidos: 70 % mínimo

Fácil de aplicar.

TIEMPO DE SECADO

1 - 2 horas entre capas y 4 horas secado total.

COMPOSICIÓN

Resina: Acrilica - Estirenada en emulsión.

Solvente: Agua

Pigmentos: inorgánicos

RENDIMIENTO 3.0 - 5.0 m²/l a 2 manos y dependiendo de la rugosidad de la superficie.

COLORES Blanco, moreno claro y gris claro

PRESENTACIÓN

- Bote de 4 Litros
- Cubeta de 19 Litros
- Tambor de 200 Litros

ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

SUPERFICIES NUEVAS:

- Elimine partes sueltas, flojas, salientes filosas ó puntiagudas.
- Revise que no existan zonas que den lugar a encharcamientos, en caso contrario, corríjalas.
- Barrer eliminando el polvo, impurezas y basura. Si fuera necesario el mejor resultado se obtiene lavando la superficie y dejando secar.

SUPERFICIES CON SISTEMA IMPERMEABLE EXISTENTE

- Retire falsas adherencias del sistema impermeable existente pues de la adherencia de este dependerá la nueva aplicación.
- Verifique que no existan zonas en las que se pueda "encharcar" agua, en caso de que existan se deben de corregir.
- Barrer por completo el polvo, impurezas y basura. Se sugiere que se lave el sustrato con agua a presión y deje secar.
- Sobre la superficie previamente preparada, aplique una primer capa diluyendo a razón de un 35% con agua limpia en un solo sentido y dejar secar por un tiempo promedio de 90 minutos
- Una vez seca la primer capa, aplicar una segunda sin diluir a razón de 2 m²/ litro

(Nota: la cantidad señalada es la mínima a aplicar), Limpiar equipo y herramienta con abundante agua.

FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES

- Aplicar en lugares ventilados.
- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y/o flamas.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico, queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.